



# Технические характеристики

## Экопринт / Ecoprint - EP / GT3

Макулатурный картон «триплекс» с трёхслойным мелованием лицевой стороны и белым оборотом.

Фабрика: Фронляйтен, Австрия.

Плотность	Толщина	Пухлость	Жесткость				
			L+W 5 °		L+W V(md x cd)	Taber 15	
			продольн.	поперечн.		продольн.	поперечн.
г/м <sup>2</sup>	мкм	см <sup>3</sup> /г	Н/см	Н/см	Н/см	Н/см	Н/см
220	285	1,30	7,30	3,30	4,9	4,30	2,00
230	300	1,30	8,60	3,90	5,8	5,00	2,30
250	320	1,28	12,00	5,40	8,0	6,40	2,90
280	365	1,30	17,10	7,80	11,5	8,80	4,00
300	390	1,30	22,10	10,10	14,9	11,00	5,00
320	420	1,31	28,50	11,40	18,0	14,20	5,70
350	450	1,29	36,30	14,50	22,9	18,10	7,30
380	500	1,32	44,30	17,80	28,1	22,50	9,00
400	530	1,33	52,60	21,10	33,3	25,00	10,00
420	560	1,33	59,90	24,00	37,9	27,90	11,20
450	600	1,33	72,90	29,20	46,1	33,60	13,50

Белизна		78% -1% (лицевая сторона)
Метод измерения:		Допустимые отклонения:
Взятие образцов:	EN ISO 186	Климатические параметры при испытании: 23 ± 1° C 50 ± 2 % rF/hr
Плотность	EN ISO 536	±2.0%
Жесткость	DIN 53121	-15 % <sup>1</sup>
Толщина	EN 20534	±5 % > 350 г/м <sup>2</sup> ±3 %
Пухлость		±5 %

Допустимо: - 15% от требуемой жесткости

95% всех измеряемых значений должны быть выше нижней границы отклонения. Жесткость измеряется с обеих сторон образца. Получаемое среднее значение является жесткостью данного образца

Все указанные значения могут быть подвержены техническим изменениям.

Значения L&W являются обязательными, значения Табер – информативными.

Применение картона: основное сырье для складных коробок с высококачественной полноцветной печатью, для упаковки фармацевтических и ветеринарных препаратов, косметики и парфюмерии, продуктов питания и кондитерских изделий, моющих и чистящих средств, изготовление бумажно-беловых товаров и товаров народного потребления, а так же широкого ассортимента иной продукции.