



Технические характеристики

Аккюрейт Топ Стронг / Accurate Top Strong - ACS / GC2

Картон из первичных волокон с трёхслойным мелованием лицевой стороны.оборот — отбеленная целлюлоза кремового оттенка

Фабрика: Ээрбеек, Голландия.

Плотность	Толщина	Жесткость					
		L+W 5°		L+W V(md x cd)	Taber 15		
		продольн.	поперечн.		продольн.	поперечн.	
г/м ²	мкм	Н/см	Н/см		Н/см	Н/см	
210	375	22,5	10,4	15,3	11,7	5,8	
225	410	28,4	13,0	19,2	15,0	7,2	
235	430	32,1	15,0	21,9	17,0	8,4	
250	455	37,8	17,7	25,9	19,9	9,7	
260	485	42,3	20,2	29,2	22,6	11,0	
275	510	48,8	23,8	34,1	25,9	13,0	
290	555	55,5	27,8	39,3	30,7	15,4	
315	605	70,3	34,7	49,4	37,8	18,9	
340	660	85,0	41,0	59,0	45,2	22,6	
365	720	95,2	46,1	66,2	53,0	26,2	

Белизна:	ISO 2470-2	90% -1% (лицевая сторона)
	Метод измерения	Допустимые отклонения:
Взятие образцов:	EN ISO 186	Климатические параметры при испытании: 23±1° C 50±2% rF/hr
Гладкость	ISO 8791-4/PPS	1.00 µm ≤ 1.4
Плотность	EN ISO 536	±2.0%
Глянец	ISO 8254	>45
Жесткость	DIN 53121	-15 % ¹
Толщина	EN 20534	±5% от 350 г/м ² ±3%

Допустимо: - 15% от требуемой жесткости.

Относится к 100% всех измеряемых значений. Данное значение является средним из пяти измерений на одном листе. Жесткость измеряется с обеих сторон образца. Получаемое среднее значение является жесткостью данного образца.

Все указанные значения могут быть подвержены техническим изменениям. Значения L&W являются обязательными, значения Табер - информативными.

Применение картона: широко используется для изготовления коробок, предназначенных для кондитерских изделий, фармацевтических и ветеринарных препаратов, косметических и моющих средств, рекламной продукции и POS-материалов, а так же для упаковки замороженных, охлажденных и жирных (обработкой Freeze и Freeze-Grease) продуктов. Упаковки Bag-In-Vox и широкого ассортимента иной продукции. Данный картон хорошо зарекомендовал себя в работе при операциях тиснения, конгрева и металлизации. Может быть использован в автоматических линиях.